

**ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ
(ГОСТ 25577-83)**

Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили, применяемые в сельскохозяйственном машино-, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства, должны соответствовать ГОСТ 25577-83

Таблица 1. **Сортамент труб сварных прямоугольных (ГОСТ 25577-83)**

Наружный размер, мм		Толщина стенки, S, мм	Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b			
97	80	3	7,76	128,87
120	80	4	11,41	87,64
		6	16,25	61,54
150	100	6	20,96	47,71
		8	27,20	37,01
160	80	4	14,03	71,28
		7	22,86	43,74

Наружный размер, мм		Толщина стенки, S, мм	Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b			
160	120	4	16,43	60,86
	130	7	28,30	35,34
180	75	4	14,86	67,29
		5	18,26	54,76
		6	21,44	46,64
	125	4	18,00	55,56
220	100	5	22,18	45,09
		5	23,32	42,88
		8	36,64	27,29