

## УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ (ГОСТ 19772-93)

Гнутые неравнополочные уголки, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества углеродистой качественной конструкционной и низ! легированной, производятся по **ГОСТ 19772-93**

**По точности профилирования** уголки изготовляют:

- А - высокой точности;
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.

**Уголки изготовляют длиной от 3 до 12 м:**

- мерной длины;
- мерной длины с немерной в количестве не более 7% массы партии;
- длины, кратной мерной;
- длины, кратной мерной с немерной в количестве не более 7% массы партии;
- немерной длины.

**Таблица 75. Масса неравнополочного гнутого уголка из углеродистой кипящей и полуспокойной стали (ГОСТ 19772-93)**

Размер, мм			Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b	S		
32	25	2,0	0,84	1190,48
	25	2,5	1,03	970,87
50	35	3,2	1,98	505,05
60	40	3,0	2,23	448,43
70	50	4,0	3,53	283,29
80	63	4,0	4,26	234,74

Размер, мм			Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b	S		
90	70	4,0	4,79	208,77
100	65	4,0	4,95	202,02
105	100	3,0	4,69	213,22
115	65	5,0	6,71	149,03
120	100	8,0	7,89	126,74
180	140	6,0	14,55	68,73

**Таблица 76. Масса неравнополочного гнутого уголка из углеродистой полуспокойной и спокойной стали (ГОСТ 19772-93)**

Размер, мм			Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b	S		
40	25	2,5	1,16	862,07
70	50	4,0	3,48	287,36
85	67	4,0	4,49	222,72
90	70	4,0	4,74	210,97
110	90	5,0	7,44	134,41

Размер, мм			Масса 1 м, кг	Метров в тонне
a	b	S		
115	65	5,0	6,66	150,15
147	125	8,0	15,93	62,77
152	100	5,5	10,37	96,43
155	100	6,0	11,38	87,87